



Fleck- und Chemikalienbeständigkeit

Die Fleckbeständigkeit des Produktes **FR-3305 FLOORRESIN Premium Surface Sealer – gloss finish** setzt eine ordentliche Verarbeitung unter Angaben und Empfehlung unserer Verarbeitungsanleitungen und Systemaufbauten voraus.

EINTEILUNG

5	=	keine Veränderungen
4	=	leichte Veränderung von Glanzgrad und/oder Farbe, nur unter einem bestimmten Winkel erkennbar
3	=	mäßige Veränderung von Glanzgrad und/oder Farbe
2	=	deutliche Veränderung von Glanzgrad und/oder Farbe
1	=	Oberflächenbeschädigung und/oder Blasenbildung

Chemikalien	Konzentration in Gewichtsprozent	Ergebnis
Aceton	≤ 100	5
Ameisensäure	10	5
	80	3
Ammoniak	10	5
Benzin	≤ 100	5
Braunol	≤ 100	5
Bremsflüssigkeit	≤ 100	3
Brennspiritus	≤ 100	5
Butylacetat	≤ 100	3
Chlor	10 – 15	5
Curry	≤ 100	4
Diesel	≤ 100	5



Essigessenz	≤ 100	4
Essigsäure	10	3
Getriebeöl	≤ 100	4
Kochsalzlösung	10	5
Kaffee	≤ 100	5
Natriumhypochlorid	2,5	5
Natronlauge	10	3
Phosphorsäure	10	5
	50	3
Salpetersäure	20	1
Salzsäure	10	4
Schwefelsäure	10	3
	50	2
Senf	≤ 100	4
Wasserstoffperoxid	35	5
Zitronensäure	10	3
	50	2

Sollten Sie weitere Informationen benötigen, oder individuelle fachliche Unterstützung zu Ihrem Projekt wünschen - Wir beraten Sie gerne!

Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns eine Nachricht.

Wir freuen uns auf Sie!



E-Mail: post@floor-resin.eu

Telefon: 09921 971 531 – 55

**Qualität „Made in Germany“ –
Weil Harze unsere Leidenschaft sind!**

Hinweise zum Umgang mit den Produkten und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem gültigen Sicherheitsdatenblatt und den entsprechenden Merkblättern der Berufsgenossenschaft der Chemischen Industrie. Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründe und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass soweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgsversprechenden Beurteilung erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig zu unserer Kenntnis übermittelt hat. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gibt das jeweils neueste Technische Datenblatt, das von uns angefordert werden sollte. Das Kopieren und Vervielfältigen dieser Veröffentlichung ist nur mit schriftlicher Genehmigung von S u. K Hock GmbH gestattet. Alle Angaben ohne Gewähr © S u. K Hock GmbH.

